

	PYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES	STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA TWESTNORM NORME DU TEST	REQUIRED VALUE VALORE PRESCRITTO VORGESCHRIEBENER WERT VALEUR PRESCRITE	PRODUCT VALUE VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	DIMENSIONS SIZES ABMESSUNGEN DIMENSIONS	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm Length and width-Lunghezza e larghezza-Länge und Breite-Longueur et largeur ±0.6% 2.0 mm Thickness-Spessore-Stärke-Epaisseur ±5.0% 0.5 mm Linearity-Rettilinearità spigoli-Kantengeradheit-Rectitude des arêtes ±0.5% 1.5 mm Wedging-Ortogonalität-Rechtwinkligkeit-Orthogonalité ±0.5% 2.0 mm Flatness-Planarität-Ebenfächigkeit-Planéité ±0.5% 2.0 mm	Conforming Conforme Erfüllt Conforme
	WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$	Average/Medio/Mittelwert/ Moyenne $E_b \leq 0,1\%$
	SURFACE RESISTANCE RESISTENZA A FLESSIONE BIEGUNGSFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Conforming Conforme Erfüllt Conforme
	BREAKAGE RESISTENCE SFORZO DI ROTTURA BRUCHLAST RESISTANCE A LA RUPTURE		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforming Conforme Erfüllt Conforme
	SCRATCH RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA BESTIMMUNG DES WIDERSTANDES GEGEN TIEFEN VERSCHLEIB RÉSISTANCE À L'ABRASION	EN ISO 10545-6	175mm <sup>3</sup> max.	Average/Medio/Mittelwert/ Moyenne <150mm <sup>3</sup>
	COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNG COEFFICIENT LINÉAIRE DE DILATATION THERMIQUE	EN ISO 10545-8	Testing method available Metodica di prova disponibile Prüfverfahren greifbar Norme d'essais	6,2 MK <sup>-1</sup>
	THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE	EN ISO 10545-9	Testing method available Metodica di prova disponibile Prüfverfahren greifbar Norme d'essais	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants
	FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	EN ISO 10545-12	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants
	CHEMICAL RESISTANCE RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMIKALIENFESTIGKEIT RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	EN ISO 10545-13	Test method available Metodo di prova disponibile Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants
	STAIN RESISTANCE OF UNGLAZED MATT PORCELAIN RESISTENZA ALLE MACCHIE DI PIASTRELLE NON SMALTATE NATURALI FLECKENBESTÄNDIGKEIT VON UNGLASIERTEN NATUR FLIESEN RÉSISTANCE AUX TACHES DES CARREAUX NON EMAILLÉS NATUREL	EN ISO 10545-14	Test method available Metodo di prova disponibile Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistants
	BRILLIANCE BRILLANTEZZA GLÄNZ BRILLANT			More or equal to that of marble and granite. Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit.Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits.
	COLOURS RESISTANCE TO LIGHT RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevee
	SLIP RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA GLISSANCE	DIN 51130 DIN 51097 D.M. 236/89 B.C.R. ASTM C1028	If needed Dove richiesto Nach anforderung Si demande	Matt finish: R10 / Chiselled finish: R11 Matt finish: A / Chiselled finish: A+B Test available Prova disponibile Verfügbare Prüfungen Essai disponible

