terra crea

CLAY TEXTURE



Struttura / Texture #1

6 mm
NATURALE

120x280 - 48”x112”

TE001 CALCE rett
TE003 CORDA rett
TE002 LIMO rett
TE005 POMICE rett
TE004 MATTONE rett

10 mm
NATURALE

120x120 - 48”x48”

TE006 CALCE rett
TE008 CORDA rett
TE007 LIMO rett
TE010 POMICE rett
TE009 MATTONE rett

Struttura / Texture #2

10 mm
NATURALE

80x180 - 32”x72”

TE011 CALCE rett
TE013 CORDA rett
TE012 LIMO rett
TE015 POMICE rett
TE014 MATTONE rett

80x80 - 32”x32”

TE016 CALCE rett
TE018 CORDA rett
TE017 LIMO rett
TE020 POMICE rett
TE019 MATTONE rett

60x120 - 24”x48”

TE021 CALCE rett
TE023 CORDA rett
TE022 LIMO rett
TE025 POMICE rett
TE024 MATTONE rett

60x60 - 24”x24”

TE026 CALCE rett
TE028 CORDA rett
TE027 LIMO rett
TE030 POMICE rett
TE029 MATTONE rett

RUDE R11C

80x180 - 32”x72”

TE071 CALCE rett
TE073 CORDA rett
TE072 LIMO rett
TE075 POMICE rett
TE074 MATTONE rett

80x80 - 32”x32”

TE061 CALCE rett
TE063 CORDA rett
TE062 LIMO rett
TE065 POMICE rett
TE064 MATTONE rett

60x120 - 24”x48”

TE066 CALCE rett
TE068 CORDA rett
TE067 LIMO rett
TE070 POMICE rett
TE069 MATTONE rett

60x60 - 24”x24”

TE031 CALCE rett
TE033 CORDA rett
TE032 LIMO rett
TE035 POMICE rett
TE034 MATTONE rett

MOSAICO - MOSAIC
30x30 - 12”x12”
tessere 7,5x7,5 - 3”x3”

TE111 CALCE rett
TE113 CORDA rett
TE112 LIMO rett
TE115 POMICE rett
TE114 MATTONE rett

MOSAICO - MOSAIC
20x30 - 8”x12”
tessera 3,2x20 - 1¼”x8”

TE116 CALCE rett
TE118 CORDA rett
TE117 LIMO rett
TE120 POMICE rett
TE119 MATTONE rett

MOSAICO - MOSAIC
30x30 - 12”x12”
tessera 1,5x1,5 - ½”x½”

TE121 CALCE rett
TE123 CORDA rett
TE122 LIMO rett
TE125 POMICE rett
TE124 MATTONE rett

4,60x60 - 1¾”x24”
BATTISCOPA

TE081 CALCE rett
TE083 CORDA rett
TE082 LIMO rett
TE085 POMICE rett
TE084 MATTONE rett

Struttura / Texture #3

10 mm SPACCO®

10x60 - 4”x24”

TE091 CALCE rett
TE093 CORDA rett
TE092 LIMO rett
TE095 POMICE rett
TE094 MATTONE rett

30x30 - 12”x12”

TE096 CALCE rett
TE098 CORDA rett
TE097 LIMO rett
TE100 POMICE rett
TE099 MATTONE rett

15x30 - 6”x12”

TE086 CALCE rett
TE088 CORDA rett
TE087 LIMO rett
TE090 POMICE rett
TE089 MATTONE rett

7,5x30 - 3”x12”
7,5x15 - 3”x6” ELLE “7,5”

TE131 CALCE rett
TE133 CORDA rett
TE132 LIMO rett
TE135 POMICE rett
TE134 MATTONE rett

15x15 - 6”x6”

TE140 CALCE rett
TE142 CORDA rett
TE141 LIMO rett
TE144 POMICE rett
TE143 MATTONE rett

7,5x30 - 3”x12”

TE101 CALCE rett
TE103 CORDA rett
TE102 LIMO rett
TE105 POMICE rett
TE104 MATTONE rett

7,5x15 - 3”x6”

TE106 CALCE rett
TE108 CORDA rett
TE107 LIMO rett
TE110 POMICE rett
TE109 MATTONE rett

15x30 - 6”x12”
30x7,5 - 12”x3” ELLE “30”

TE126 CALCE rett
TE128 CORDA rett
TE127 LIMO rett
TE130 POMICE rett
TE129 MATTONE rett

SKE 2.0 20 mm

80x80 - 32”x32”

TE056 CALCE rett
TE058 CORDA rett
TE057 LIMO rett
TE060 POMICE rett
TE059 MATTONE rett

60x120 - 24”x48”

TE051 CALCE rett
TE053 CORDA rett
TE052 LIMO rett
TE055 POMICE rett
TE054 MATTONE rett

60x60 - 24”x24”

TE046 CALCE rett
TE048 CORDA rett
TE047 LIMO rett
TE050 POMICE rett
TE049 MATTONE rett

BLOCK 2.0 20 mm

20,2x20,2 - 8”x8”

TE036 CALCE rett
TE038 CORDA rett
TE037 LIMO rett
TE040 POMICE rett
TE039 MATTONE rett

20,2x30,4 - 8”x12”

TE041 CALCE rett
TE043 CORDA rett
TE042 LIMO rett
TE045 POMICE rett
TE044 MATTONE rett



30x60 - 12”x24”
BATTISCOPA 2.0
MAXI BEVEL

TE145 CALCE rett
TE147 CORDA rett
TE146 LIMO rett
TE149 POMICE rett
TE148 MATTONE rett

SPAKKO®



SPAKKO ® È UN MARCHIO REGISTRATO DA KRONOS CERAMICHE, CREATO PER IDENTIFICARE UNA LAVORAZIONE SPECIALE SUI BORDI DELLE PIASTRELLE, ATTRAVERSO PROCEDURE COPERTE DA BREVETTO INDUSTRIALE.

SPAKKO® IS A REGISTERED TRADEMARK OF KRONOS CERAMICHE, CREATED TO DENOTE A SPECIAL PROCESS APPLIED TO THE EDGES OF TILES, USING PROCEDURES COVERED BY AN INDUSTRIAL PATENT.

SPAKKO® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE KRONOS CERAMICHE, CRÉÉE POUR IDENTIFIER UN FAÇONNAGE SPÉCIAL DES BORDS DES CARREAUX À TRAVERS DES PROCÉDURES COUVERTES PAR UN BREVET INDUSTRIEL.

SPAKKO® IST EINE EINGETRAGENE MARKE VON KRONOS CERAMICHE FÜR EINE SPEZIELLE KANTENBEARBEITUNG DER FLIESEN MITHILFE VON VERFAHREN, DIE DURCH EIN GEWERBLICHES SCHUTZRECHT GESCHÜTZT SIND.



Questo particolare taglio viene effettuato tramite un'incisione sul retro della lastra ceramica per circa il 90% del suo spessore.

This particular cut is carried out by making an incision on the back of the ceramic slab through approximately 90% of its thickness.

Cette découpe particulière est réalisée en pratiquant une incision au dos de la dalle de céramique sur environ 90 % de son épaisseur.

Diese Spezialbearbeitung beginnt mit einem Einschnitt an der Rückseite der Keramikplatte (um ca. 90% ihrer Stärke).



In corrispondenza dell'incisione avviene la rottura della lastra. I pezzi vengono successivamente spazzolati e smussati sul contorno spaccato in modo da eliminare eventuali profili taglienti.
Questa procedura genera piastrelle con bordi dall'andamento irregolare e mai ripetitivo.

The slab is broken along the line of the incision. The pieces are then brushed and chamfered on the broken contour to eliminate any sharp edges.
This procedure results in tiles with irregular edges that are never repetitive.

La dalle est cassée au niveau de cette incision. Les morceaux sont ensuite brossés et chanfreinés sur le contour fendu pour éliminer toute arête vive.
Cette procédure génère des carreaux aux bords irréguliers et jamais répétitifs.

Die Platte wird dann entlang der Sollbruchlinie gebrochen. Die gebrochenen Kanten der Teile werden anschließend gebürstet und gefräst, um scharfe Grate zu entfernen.
Durch dieses Verfahren entstehen Fliesen mit unregelmäßig verlaufenden, nie gleichen Kanten.



L'incisione sul retro è precisa e regolare, consentendo una posa modulare con l'utilizzo delle classiche crocette, consigliamo crocette 7 mm. Nonostante il bordo irregolare non si creano problematiche di posa in quanto il retro della piastrella (dove batte la crocetta) è uguale ad una normale piastrella rettificata.

The incision on the back is precise and regular, allowing modular installation with the use of traditional cross spacers (we recommend 7 mm cross spacers). Despite the irregular edges, there are no installation problems since the back of the tile (where the cross spacer rests) is just like a normal rectified tile.

Précise et régulière, l'incision au dos permet une pose modulaire avec des croissillons classiques, que nous conseillons de 7 mm. Malgré l'irrégularité du bord, il n'y a pas de problème de pose, car le dos du carreau (là où se trouve le croisillon) est le même que celui d'un carreau rectifié normal.

Durch den präzisen, gleichmäßigen Einschnitt an der Rückseite ist eine modulare Verlegung unter Verwendung klassischer 7-mm-Fliesenkreuze möglich. Trotz der unregelmäßigen Kante gibt es bei der Verlegung keine Probleme, da die Rückseite der Fliese (an der das Kreuz anliegt) einer normalen rektifizierten Fliese entspricht.

SUPERFICI EMOZIONALI

ENGAGING SURFACES
DES SURFACES ÉMOTIONNELLES
EMOTIONAL ANSPRECHENDE FLÄCHEN

NATURALE
La superficie naturale della collezione Terra Crea è ottenuta con un **innovativo processo produttivo che abbina una sensazione tattile morbida ed emozionale ad elevate prestazioni tecniche sulla scivolosità (R10B e PTV>36)**, parametri molto importanti in contesti pubblici e commerciali.
L'utilizzo di questo processo garantisce una maggiore sicurezza e facilità di pulizia ed igienizzazione rispetto prodotti con caratteristiche simili, spesso più ruvidi e meno piacevoli da toccare e vivere nel quotidiano.

RUDE
La superficie grip Rude (R11C), per tutte le zone che necessitano di un'elevato stardand antiscivolo, completa la collezione con la sua superficie materica dal carattere vivo ed emozionale.

NATURAL
The natural surface of the Terra Crea collection is obtained using an **innovative production process that combines a soft, engaging tactile impression with high technical performance in terms of anti-slip (R10B and PTV>36)**, parameters of paramount importance in public and commercial spaces.
The use of this process guarantees enhanced safety and ease of cleaning and sanitisation compared to products with similar characteristics, which are often rougher and less pleasing to touch and live with on a daily basis.

RUDE
The grip surface of Rude (R11C), for all areas that require a high anti-slip standard, completes the collection with its textural surface which is vital and engaging.

NATURELLE
La surface naturelle de la collection Terra Crea est obtenue grâce à un **processus de production innovant qui combine une sensation tactile douce et émotionnelle avec des performances techniques élevées en matière de glissance (R10B et PTV>36)**, paramètres très importants dans des environnements publics et commerciaux.
L'utilisation de ce procédé assure une plus grande sécurité et une plus grande facilité de nettoyage et de désinfection par rapport à des produits aux caractéristiques similaires, qui sont souvent plus rugueux et moins agréables à toucher et à vivre au quotidien.

RUDE
Avec sa surface saturée de matière au caractère vivant et émotionnel, la surface grip Rude (R11C), destinée à toutes les zones nécessitant un haut niveau de résistance au glissement, vient compléter la collection.

NATÜRLICH
Die natürliche Oberfläche der Kollektion Crea entsteht durch ein **innovativen Herstellungsverfahren, das eine weiche, emotionale Haptik mit hohen Leistungsmerkmalen in puncto Rutschhemmung (R10B und PTV>36)** vereint. Diese Werte gelten in öffentlichen und gewerblichen Bereichen als sehr wichtige Parameter.
Das Verfahren gewährleistet eine höhere Sicherheit und leichtere Reinigung und Hygienisierung im Vergleich zu Produkten mit ähnlichen Eigenschaften, die oft rau sind und weniger angenehm in der Haptik und Verwendung im täglichen Leben sind.

RUDE
Die Oberfläche grip Rude (R11C) ist prädestiniert für Bereiche mit hohen Anforderungen an die Rutschhemmung. Sie rundet die Kollektion mit ihrer lebhaften, emotional ansprechenden Materialtextur ab.

SENSAZIONE MORBIDA AL TATTO
SOFT TO THE TOUCH
UNE SENSATION DE DOUCEUR AU TOUCHER
WEICHE HAPTIK

MAGGIORI PRESTAZIONI ANTISCIVOLO
ENHANCED ANTI-SLIP PERFORMANCE
UNE HAUTE PERFORMANCE ANTIDÉRAPANTE
ERHÖHTE RUTSCHHEMMUNG

ESTETICA COORDINATA IN & OUT
COORDINATED AESTHETIC BETWEEN INDOORS & OUTDOORS
ESTHÉTIQUE COORDONNÉE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
EINHEITLICHE OPTIK VON INNEN- UND AUSSENBEREICH

FACILITÀ DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
EASY CLEANING AND SANITISATION
FACILITÉ D'ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION
LEICHTE REINIGUNG UND HYGIENISIERUNG

terra crea

CLAY TEXTURE

IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

TERRA CREA	Thickness	Pezzi per scatola	M² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M² per pallet	KG per pallet
120x280 - 48”x112”	6	1	3,36	47,40	20	67,20	968
120x120 - 48”x48”	10	2	2,88	67,00	18	51,84	1.226
80x180 - 32”x72”	10	2	2,88	67,00	20	57,60	1.360
80x80 - 32”x32”	10	2	1,28	30,00	40	51,20	1.220
60x120 - 24”x48”	10	2	1,44	33,50	30	43,20	1.025
60x60 - 24”x24”	10	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
SPAKKO 10x60 - 4”x24”	10	18	1,08	24,00	48	51,84	1.172
SPAKKO 30x30 - 12”x12”	10	12	1,08	24,00	40	43,20	980
SPAKKO 15x30 - 6”x12”	10	24	1,08	24,00	44	47,52	1.076
SPAKKO 7,5x30 - 3”x12”	10	48	1,08	24,00	44	47,52	1.076
SPAKKO 7,5x15 - 3”x6”	10	96	1,08	24,00	44	47,52	1.076
SPAKKO 15x15 - 6”x6”	10	48	1,08	22,50	54	58,32	1.235
ELLE “7,5” 7,5x30 - 3”x12” / 7,5x15 3”x6”	10	1	-	1,00	-	-	-
ELLE “30” 15x30 - 6”x12” / 30x7,5 12”x3”	10	1	-	1,60	-	-	-
30x30 - 12”x12” Mosaico 7,5x7,5 - 3”x3”	10	4	0,36	10,50	60	21,60	650
20x30 - 8”x12” Mosaico 3,2x20 - 1¼”x8”	10	5	0,40	8,70	110	44,00	977
30x30 - 12”x12” Mosaico 1,5x1,5 - ½”x ½”	10	5	0,45	13,50	60	27,00	830
SKE 2.0 80x80 - 32”x32”	20	2	1,28	58,50	24	30,72	1.424
SKE 2.0 60x120 - 24”x48”	20	1	0,72	32,00	30	21,60	980
SKE 2.0 60x60 - 24”x24”	20	2	0,72	32,60	30	21,60	998
BLOCK 2.0 20,2x20,2 - 8”x8”	20	12	0,49	22,50	54	26,46	1.235
BLOCK 2.0 20,2x30,4 - 8”x12””	20	7	0,43	20,00	60	25,80	1.220

VARIAZIONE CROMATICA_SHADE VARIATION_VARIATION CHROMATIQUE_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

V1
aspetto uniforme
uniform appearance
aspect uniforme
Gleichmäßiges Bild

V2
lieve variazione
slight variation
légère différence de nuance
Leichte Abweichung

120x280
120x120

V3
moderata variazione
moderate variation
variation modérée
Mäßige Abweichung

V4
forte variazione
substantial variation
variation intense
Stärke Abweichung

URBAN EDGE CERAMICS

Urban Edge Ceramics
17 - 21 Swan St Richmond
Melbourne Vic. 3121
Ph: (03) 9429 2122
www.urbanedgeceramics.com.au

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPRIETES EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	**NORME** STANDARDS NORMES NORMEN	**SECONDO LE NORME** COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G - GRUPPO BIA UGL						
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - OBERFLAECHENQUALITAET	ISO **10545-2**	**IL 95% MIN DELLE PISTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI** / AT LEAST 95% OF THE TILe MUST BE FREE FROM VISIBLE FLAWS / 95% MIN DES CARREUX NE DOIVENT PRÉSENTER AUCUN DÉFAUT VISIBLE / MINDESTENS 95% DER FLIESEN MÜSSEN FREI VON SICHTBAREN		CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT RISULTATI TEST - TEST RESULTS - RESULTSTES DES ESSAIS - PRÜFERGEBNIS				
		N ≥15 cm %	N ≥ 15 cm mm	NATURALE 6MM	NATURALE 10MM	RUDE 10MM	SPAKKO® 10MM	SKE2.0 20MM
				CONF	CONF	CONF	CONF	CONF
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ IN % - MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE EN % - ZULAESSIGE HOECHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IN PROZENTEN		± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1%	± 0,1%	± 0,1%	± 0,1%	± 0,1%
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN %, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE - ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'EPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION - ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASS IN PROZENTEN		± 0,5 %	± 0,5 mm	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN % - MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITE IN % - HOECHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IN PROZENTEN		± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,2%	± 0,2%	± 0,2%	± 0,2%	± 0,2%
PLANARITÀ - FLATNESS - PLANEITE - EBENFLAECHIGKEIT		± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,2%	± 0,35%	± 0,35%	± 0,35%	± 0,35%
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,15%	± 0,15%	± 0,15%	± 0,15%	± 0,15%
ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO **10545-3**	≤ 0,5 %		E < = 0,04 %				
RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION - BIEGEZUGFESTIGKEIT	ISO **10545-4**	≥ 35 N/mm2		NATURALE 6MM	NATURALE 10MM	RUDE 10MM	SPAKKO® 10MM	SKE2.0 20MM
				52 N/mm2	50 N/mm2	50 N/mm2	50 N/mm2	50 N/mm2
RESISTENZA ALL'URTO - IMPACT RESISTANCE RESISTANCE AUX CHOCS - SCHLAGFESTIGKEIT	ISO **10545-5**	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGEBENER WERT		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
FORZA DI ROTTURA - BREAKING STRENGTH IN N - FORCE DE RUPTURE EN N - BRUCHLAST IN N	ISO **10545-4**	≥700 Newton (sp < 7,5mm) ≥1300 Newton (sp > 7,5mm)		1350 N	3200 N	3200 N	3200 N	3200 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - WINDERSTÄNDSFAKGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB	ISO **10545-6**	≤175 mm3		<132 mm3				
COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - COEFF. D'EXTENSION THERMIQUE LINEAIRE - LINEAR WÄRMEAUSDEHNUNGS-KOEFFIZIENT	ISO **10545-8**	-		α=7x10^{-6}/°C^{-1}				
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO **10545-9**	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN		NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN				
RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO **10545-12**	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENUS SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN		NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN				
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - BASTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO **10545-13**	UB MIN.		UA ULA UHA				
RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAIN RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	ISO **10545-14**	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGEBENER WERT		Classe 5				
RESISTENZA AL FUOCO - FIRE RESISTANCE RESISTANCE AU FEU - FEUERWIDERSTAND	EN **13501 - 1**	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGEBENER WERT		CLASSE A1 - A1 FL				
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - BESTIMMUNG DER RUSTCHEMMENDE EIGENSHAFT / **COEFFICIENTE D'ATTRITO** - DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION COÉFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE - DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT				NATURALE 6MM	NATURALE 10MM	RUDE 10MM	SPAKKO® 10MM	SKE2.0 20MM
	B.C.R. C.A. **B.C.R. G.B** **D. M. 236 DEL 4.6 1989**	> 0,40		CONF	CONF	CONF	CONF	CONF
	BS-7976 **PENDULUM TEST**	-		> 36 WET	> 36 WET	> 36 WET	> 36 WET	> 36 WET
	ANSI **A137.1** **BOT 3000**	Wet DCOF > 0,42		CONF	CONF	CONF	CONF	CONF
	DIN 51130	-		R10	R10	R11	R10	R11
	DIN 51097	-		A+B	A+B	A+B+C	A+B	A+B+C
	ENV 12633	≥ CL 1		CONF	CONF	CONF	CONF	CONF
	UNI EN **13036 - 4 2011**	≥ 36		CONF	CONF	CONF	CONF	CONF
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE E AI RAGGI U.V. COLOUR STABILITY ON EXPOSURE TO LIGHT AND UV RAYS STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE ET AUX RAYONS U.V. FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINLUSS UND UV-STRAHLUNG	DIN 51094	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGEBENER WERT		CONFORME ALLE NORME, NO VARIAZIONI COMPLIES WITH STANDARD, NO VARIATION CONFORME AUX NORMES, PAS DE CHANGEMENTS NORMGERECHT, KEINE AENDERUNG				
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE - RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES - REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES - FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE	DM-1-2-2007-Reg-CE 193-2004	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGEBENER WERT		CONFORME ALLE NORME, NO VARIAZIONI COMPLIES WITH STANDARD, NO VARIATION CONFORME AUX NORMES, PAS DE CHANGEMENTS NORMGERECHT, KEINE AENDERUNG				
SKE2.0								
CARICO STATICO - STATIC LOAD CHARGE STATIQUE - STATISCHER BELASTUNG	EN **12825**	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGEBENER WERT		CENTRO - CENTRE 9,6 KN CENTRO LATO CENTRE POINT OF SIDES 6,5 KN DIAGONALE - DIAGONAL 8,19 KN (CLASSE 3)				
CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI DURI - DYMANIC LAOD CAPACITY, HAND OBJECT IMPACT TEST C. STATIQUE, ESSAI DE CHOC DE CORPS DURS - STATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN TEST DER HARTEN KÖRPER	EN **12825**	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGEBENER WERT		TEST NON SUPERATO - TEST NOT PASSED TEST A ECHOUE - TEST FEHLGESCHLAGEN				
CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI MORBIDI - DYMANIC LAOD CAPACITY, SOFT OBJECT IMPACT TEST C. STATIQUE, ESSAIS D'IMPACT DE CORPS MOUS - STATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN PRÜFUNG VON WEICHEN KÖRPERN	EN **12825**	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGEBENER WERT		TEST SUPERATO - TEST PASSED TEST REUSSI - TEST BESTANDEN				
RESISTENZA ALLA FLeSIONE, CARICO DI ROTTURA IN N - BENDIND STRENGTH, BREAKING FORCE IN N RÉSISTANCE À LA LFEXION, CHARGE DE ROPTURE IN N - BIEGEFESTIGKEIT, BRUCHLAST EN N	EN **1339**	Kn 14,38		CLASSE U14				
CARICO DI ROTTURA IN MPA - BREAKING FORCE IN MPA - CHARGE DE ROPTURE IN MPA - BRUCHLAST EN MPA		-		MPA 46,5				